

Minera Universal

En fyllig utjämnande diffusionsöppen mellanstrykningsfärg.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Betong, lättbetong, väl bunden puts, tegel, fibercementskivor m fl
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fyllig och strukturgivande ■ Spricköverbyggande ■ Diffusionsöppen Sd värde 0,05
Förpackningsstorlekar	8 kg 22 kg
Kulörer	Vit Kan även brytas i ljusa kulörer
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Användes som utjämnande och spricköverbyggande behandling före slutmålning med ThermoSan Fasadfärg eller Sylitol Fasadfärg.</p> <p>För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, tegel, fibercementskivor m fl.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med ThermoSan Djupgrund, alternativt Sylitol Koncentrat 111</p> <p>Minera Universal kan spädas upp till 5 % med vatten beroende på önskad konsistens. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.</p> <p>Minera Universal skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	1-2 m ² /kg Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel eller rulle.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2023

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.