



Lacka Blank är en golvlack som används på parkett och trägolv. Produkten är vattenburen, torkar snabbt och passar för bostadsutrymmen som utsätts för måttligt med slitage.

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OLACKADE OCH RENSLIPADE GOLV dammar du av väl. Grunda med en strykning Lacka Blank och slipa noggrant ned träfiberresning med slippapper 120–150.

LACKADE GOLV (även nya fabrikslackade) slipar du med slippapper 180–240 och dammar av väl.

RESTER AV POLISH OCH FETT tvättar du noggrant bort med Alcro Målartvätt. Använd sparsamt med vatten för att skona trägolvet. Låt golvet torka innan vidare behandling påbörjas.

### LACKA

OMSKAKAS! Låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnit innan du påbörjar lackningen.

Lacka flödigt 2 gånger. Mellan strykningarna låter du lacken torka cirka 3 timmar och slipar sedan lätt med slippapper 180–240 för bästa slutresultat.

Ytan är klar att användas efter 12 timmar, men det är bra att vänta med att möblera med tyngre möbler och mattor i upp till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga lack från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Lackning av golv inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat/Uretan
SPÅDES MED	Skall normalt ej spådas
VERKTYG	Parkettpensel, lackspridare
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Blank
1 LITER RÄCKER TILL	8-10m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Mellan +15°C och +25°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar ca 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A1):140 g/l (2010) Produktens VOC:<140 g/l.

### FÖRVARAS FROSTFRITT

2020-02-23

För aktuell  
uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)

