



Kalk Slamfärg Kalkputs är en nyanseringsbar kalkfärg. Avsedd för kalkcement och kalkputsade ytor så väl inomhus som utomhus. Lämplig även för tidigare kalkfärgsmålade underlag.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

FÖRBEHANDLING: Ytan skall vara helt ren från organiska färger. Tidigare kalkfärgsmålade ytor stålborstas (borsten måste vara av rostfritt stål) eller högtryckstvättas försiktigt så att underlaget inte skadas.

Eventuella lagningar utförs med samma bruk som använts ursprungligen. Kalk Slamfärg Kalkputs rekommenderas inte för behandling av putsytor med mycket högt cementinnehåll. Ytor som inte målas skyddas nog.

MÅLA

Färdigbruten Kalkfärg blandas på arbetsplats med vatten i förhållanden: Se tillredning av färg.

Blandningsförhållanden måste vara samma under hela arbetet. Under arbetets gång skall Kalkfärgen röras om tillräckligt ofta för att hindra tyngre stenmaterial att sjunka ner till botten. Under målning fuktas underlaget noggrant med rent vatten. Underlaget måste vara jämnt fuktat men inte "sugande".

Applicera Kalk Slamfärg Kalkputs med kalkkvast. Måla 2-3 gånger beroende på önskad yta och underlagets absorptionsförmåga. Fukta underlaget noggrant och jämnt före varje behandling. Eftervattna efter sista strykningen. Låt Kalk Slamfärg Kalkputs torka ca. 2 timmar efter första strykningen, därefter görs mellanvattning och andra strykningen på fuktigt underlag lika som på första. Eventuell tredje strykning görs lika den andra.

Reservera tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsomgång för jämnt slutresultat. Anpassa arbetet så att överlappsskarvar undviks. Kulören på Kalk Slamfärg Kalkputs påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattning ger en mörkare nyans.

TEKNISK INFORMATION

SPÄDNING	Vatten. Se tillredning av färg.
VERKTYG	Kalkborste el. Kalkpensel
GLANS	Helmatt.
MATERIALÅTGÅNG	0,5-0,8 kg/m ² färdig yta (2-3 behandlingar beroende på underlagets struktur och porositet).
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Fukttorr ca. 1-2 tim. Övermålningsbar efter att föregående lager har fixerat sig på underlaget, tidigast efter ca 2 tim. Se bruksanvisning.
DENSITET	ca 1,4 kg/l. ISO 2811.
FÖRPACKNING	12,5 kg
AMAHUS LCS2	2
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

TILLREDING AV FÄRG:

- i ett 12,5 kg kärl tillsätts 12,5 l vatten
- i ett 25 kg kärl tillsätts 25 l vatten.

Massan blandas omsorgsfullt.

För att undvika kulörskillnader bör man alltid använda ovan nämnda blandningsförhållande. Kalkfärgen bör röras om tillräckligt ofta under arbetets gång.

MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och fast. Luftens, färgens och underlagets temperatur skall vara minst +5°C. I varmt eller bläsigt väder ombesörj för tillräcklig fuktning. Måla ej i regn eller i direkt solljus.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Lämna tomma, torra förpackningar till insamlingsplats för återvinning, eller om denna möjlighet saknas, till allmän soptipp. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för miljöfärligt avfall.

