

DALAPRO[®]

NOVA

Färdigblandat, lättarbetat allround handspackel.



Ny formula – förbättrade produkttegenskaper.

Konsekvent hög kvalitet och stabil prestanda som du kan lita på.

Smidig konsistens som gör arbetet enklare och effektivare.

God fyllnadsförmåga.

Godkänd för skarvspackling av gipsskivor.

Svanenmärkt, EPD-certifierad, M1 och IAC Gold.

Low shrinkage-teknologi – patent pending 3943466A1.

DALAPRO® NOVA

Färdigblandat, lättarbetat allround handspackel.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Nova är ett färdigblandat allroundspackel. Ett ergonomiskt handspackel med god fyllnadsförmåga och smidig konsistens som underlättar arbetet. Produkten har en konsekvent hög kvalitet och stabil prestanda, varje gång. Lämpligt för ispackling, skarvspackling och bredspackling. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering. Grått. Svanenmärkt. Patentprocess pågår, tills vidare är teknologin bakom den goda fyllnadsförmågan skyddad av Patent Pending: EP 3943466A1.

ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 21. Kombinerat med Scanspac Joint Tape pappersremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 150–180. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter. Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad förpackning ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grått

Brandfarlighet: Sprider inte och underhåller inte eld

Förpackning: Tub 200 ml och 400 ml, plasthink 3 l och 10 l.



Dalapro Nova 3l och 10l är förpackad i en återvinningsbar hink som till största delen består av återvunnen plast.



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se. Senast ändrad 2025-02-13

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se