

YachtFinish

Fernissa med UV-skydd lämplig för lackning av trädetaljer utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Materialegenskaper

Förpackningsstorlekar

Kulörer

Glans

Förvaring

Teknisk data

Fernissa med UV-skydd baserad på uretanalkyd med god elasticitet, väderbeständighet och slitstyrka. Lämplig för lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.

Trädetaljer utomhus

- UV-beständig
- Slitstark
- God elasticitet

1 liter

Färglös

90, högblank

Frostfritt

Bindemedel: Uretanalkyd

Användning

Ytförberedelse

För lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä slipas och strykes med YachtFinish förtunnad med 20% lacknafta, därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad YachtFinish beroende på hur utsatt ytan är för väder och vind. Slipa med slippapper 180 eller finare mellan strykningarna.

På mycket utsatta ställen oljas först med Grundolja. Olja som inte sugits upp av träet torkas bort och därefter lackas ytan inom 30 minuter.

Tidigare lackade ytor tvättas med fasadtvätt och mattslipas med slippapper 180 eller finare. Därefter lackas en eller två gånger med YachtFinish.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

12 m²/liter

Applikationsförhållanden

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: 16 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,009-0,013 inch Spruttryck: 150-180 bar Spädning: Nej Förtunning: Lacknafta Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta: Munstycke: 1,2 mm Spruttryck: 2,0-3,5 bar Spädning: 5-15% Förtunning: Lacknafta
Rengöring av verktyg	Lacknafta

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: november 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.