

JOTAPROFF CoverTech 03

Produktbeskrivning

Typ

JOTAPROFF CoverTech 03 är en vattenburen färg med spärrande egenskaper för övermålning av nikotin, sot och vattenskador.



Egenskaper och fördelar

JOTAPROFF CoverTech 03 används som grundfärg och toppstrykning, både på väggar och tak med skador från nikotin, sot och vattenskador. Mycket goda spärrande egenskaper. Fin, matt finish. För mycket nedsmutsade ytor rekommenderas tre strykningar.

Användningsområde

Används på tidigare målade väggar och tak med skador från nikotin, sot och vattenskador.



Produktdata

Emballagestorlek	10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	9918 Klassisk vit-bas (S0500-N)
Brytning	Om bas 9918 Klassisk Hvit skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor . Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor .
Kulör	Kan blandas i utvalda kulörer över Jotun Multicolor .
Glans	03
Volymtorrhalt	49 ± 2 volym%
Litervikt	1.54
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 20 g/l VOC.
Tvättklass	EN 13300:2022 tvättklass 1, ISO 11998:2006



Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsverktyg / -metoder

Appliceras enklast med roller eller högtrycksspruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.018–0.021"

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
	8 – 10	100 – 125	49 – 61

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden varierar beroende på temperatur, luftfuktighet, ventilation, filmtjocklek och graden av genomblödning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 timme

Övermålningsbar efter 4 timmar
(Beroende på
penetrering.)

Brukstorr Ca. 24 timmar

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Tidigare målade väggar och tak med skador från nikotin, sot och vattenskador:	Slutstrykning: 2-3 x JOTAPROFF CoverTech 03

Ytterligare information

På underlag av panel och trä rekommenderas 1-2 strykningar med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning** samt 2 strykningar med **LADY Supreme Finish**.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall. Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall. Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten uppfyller kraven i BREEAM® NOR för VOC och A20-listan.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM-NOR v6.1 (2023) / BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mönstervalid nivå. VOC-innehåll för "Enkomponents specialfärg" (100 g/l) och emissionskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).
- Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serier).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00
Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.