



Zinsser®

B-I-N AQUA

PRODUKTINFORMATION

B-I-N® AQUA är en banbrytande avancerad, högpresterande, vitpigmenterad kvist- och isoleringsgrund. B-I-N® AQUA kombinerar en snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. B-I-N® AQUA grundar, förseglar, täcker fläckar och låser in problemlukt effektivt. Den överlägsna fläckförseglingen gör att produkten även kan användas för försegling av kvistar. B-I-N® AQUA har mycket svag lukt och innehåller endast spår av VOC.

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Vitpigmenterad
Lukt	Svag
Brandfarlig	Nej
VOC-halt	1 g/l
Kategori	A/g
EU-gränsvärde	30 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	25 minuter
Övermålningsbar	45 minuter
Försegling av fläckar	2 timmar
Full vidhäftning	7 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga ca 7,5-9 m² per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

Zinsser® B-I-N AQUA



ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Grundmålning

Använd som heltäckande grundfärg både inomhus och utomhus på träpaneler, byggskivor, dörrar, ramar, PVC, plywood, betong, blank färg och lack samt andra målningsbara ytor.

Fläckvis grundmålning

B-I-N® AQUA är utmärkt för fläckvis grundmålning av kvistar, kåda, fläckar, etc. och är också idealisk för fläckvis grundmålning av vattenfläckar. Observera att grundfärgen på fläckvis grundmålade porösa ytor, kan synas igenom om färdigfärgen har dålig täckförmåga. Detta gäller även för många takfärger och blanka lackfärger – använd endast en färdigfärg med god täckförmåga. För bästa resultat, behandla fläckvis grundmålade områden genom att låta det fläckvis grundmålade området torka i minst 45 minuter innan du målar över med ett heltäckande lager B-I-N® Aqua på hela området.

Kvistar & kåda

Försegla kvistar och kåda med ett till två lager av B-I-N® Aqua. Om träet är nytt rekommenderas två lager.

Blanka ytor

Blank lackfärg och klarlack, skåp, paneler, glas, Formica®, MDF, kakelplattor och icke-järnhaltig metall kan grundmålas utan slipning eller avglansning.

Försegling

B-I-N® AQUA tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en slät yta med utmärkta döljande egenskaper. B-I-N® AQUA är en utmärkt grundfärg för emalj och är idealisk för trä, nyhärdat spackel, betong och betongblock, puts, gips, fogmassa, obelagda väggytor och andra porösa ytor.

Fläck- & luktsolering

B-I-N® AQUA blockerar effektivt fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, mögel, garvsyra, krita och läppstift. B-I-N® AQUA ger också en enastående luktkarriär och blockerar effektivt alla typer av lukter, inklusive brandskador, rök, nikotin, mögel, urin från husdjur och lukt från eldstäder och värmepannor.

Brandskada

Byt ut kraftigt förkolnade underlag och avlägsna löst sot och andra föroreningar med en torr kemisk svamp eller dammtrasa. Grunda skadade ytor med B-I-N® Aqua för att blockera rökfläckar, vattenfläckar och försegla lukt.

YTFÖRBEREDELSE

Ytan ska vara ren, torr, hel och fri från föroreningar, mögel, rost eller olämpliga beläggningar som kan försämra vidhäftningen. Avlägsna mögel inomhus med ett mögelborttagningsmedel. För ytor utomhus, behandla mögel med ett mögelborttagningsmedel för utomhusbruk, följ tillverkarens anvisningar. Avlägsna eventuella flagnande och/eller dåliga beläggningar. Färgskiktet som finns kvar, slipa dess kanter släta. När du grundmålar på fläckiga ytor ska du först försöka få bort så mycket av fläcken som möjligt genom att tvätta, slipa, skrapa, osv. Låt ytan torka helt före grundmålning. Underlagets fukthalt bör inte överstiga 12 %.

APPLICERING

Skaka eller rör om väl före användning. Applicera med pensel, roller eller sprejpistol (följ tillverkarens anvisningar för sprejpistoler; för airless spraying, använd ett 0,15-0,17" munstycke vid 1 700–2 200 psi). Förtunning är normalt inte nödvändig, men om det behövs, tillsätt högst 5 % rent vatten. Förtunna inte om produkten används för fläck-, kvist- eller luktkblockering.



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

PRODUKTDATA

Zinsser® B-I-N AQUA



INFORMATION

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 30°C. Förvaras inte i direkt solljus. Hållbar 3 år oöppnad.

Rengöring

Gör rent verktyg direkt efter användning med hett vatten eller någon form av lösningsmedel t ex lacknafta. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Brytning

B-I-N AQUA kan brytas med upp till 25 ml universell brytfärg per liter. Färgbrytning mot samma kulör som täckfärgen har hjälper till att täcka slutfärgen bättre.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Tunna lager ska appliceras annars påverkas torktiden. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

Rekommenderas inte för applicering på golv eller däck, yttertak eller ytor som är föremål för nedsänkning eller långvarig kontakt med vatten.

Storlekar

B-I-N AQUA finns i 1 liters, 2.5 liters och 10 liters förpackning.

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
1 liter	849.SEFl.1	6
2.5 liter	849.SEFl.2.5	2
10 liter	849.SEFl.10	1

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2024



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se