

Är godkänd att användas på
LEKSAKER
enligt SS EN 71-3



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C Damm torr: 1 timme Övermålningsbar med vattenspädbar färg: 7 timmar Övermålningsbar med lacknaftalös färg: 48 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,015 inch Spruttryck: 100-130 bar Spädning: Max 5% Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten/Vatten och tvättmedel

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och tvättmedel.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.