

Capamur-plus

Fasad- och sockelfärg för mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

- Vattenspädbar
- Diffusionsöppen, S_d -värde: < 0,14 m (hög), V_1

Förpackningsstorlekar

2,5 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 3

Ingår i brytsystem. Brutna kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrenakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse

För målning av fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden cementputs, fibercementskivor.

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande och stoftiga ytor primas med ThermoSan Djupgrund före målning med Capamur-plus.

Vid grund- och mellanstrykningar kan Capamur-plus spädas med max 10% vatten på släta ytor och 15-20% på strukturutputser och vid färdigstrykning med max 5%.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5 m²/liter

Applikationsförhållanden

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,019-0,023 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: juni 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produkternas aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att denna produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.