

JOTAPROFF Prima Clean 05

Produktbeskrivning

Typ

Extremt slitstark, matt, vattenburen akrylfärg.



Egenskaper och fördelar

Färgen ger en fin matt yta som är mycket slitstark. Användning av **JOTAPROFF Prima Clean 05** ger längre underhållsintervall. Vid nybyggen kan man reducera kostnader för bättringsarbeten och risken för flammighet efter byggstädning.

Användningsområde

För väggar på underlag så som byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och spackel. Används som mellan- och slutstrykning där en matt yta önskas.

Särskilt lämplig då det ställs höga krav på tvättbarhet. Används i rum där väggarna utsätts för hårt slitage, t ex. skolor, kontor, institutioner, hotell och restauranger.

Underlag

Byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts, betong och spackel.



Produktdata

Emballagestorlek

2,7 L och 9 L.

Tillgängliga baser

Vit och A-bas: 2,7 liter.
Vit, A, B och C. bas : 9 liter.

Brytning

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Upp till 10 % med **Jotun Multicolor** brytpastor.
Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över **Jotun Multicolor**.

Kulör

Vit bas kan användas obruten som vit.

Glans

05 matt

Glansgradtabell för JOTAPROFF PRIMA CLEAN 05



Volymtorrhalt

42 ± 2 volym%

Litervikt

1.41 (vit bas)

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Tvättklass EN 13300:2022 tvättklass 1, ISO 11998:2006

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller högtrycksspruta. Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas.

Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Sprutvinkel 50-80°

Färgtryck Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Val av munstycke / sprutvinkel / färgtryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och yta.

Sprutmålning av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	42 - 52

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Genomhärdad	4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Underlag	Behandling
Bar metall:	Grundning: 1 x QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .
Kritande, smetande, sugande eller porösa underlag:	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för vägg . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .
Omålade byggsivor/gipssivor, övermålningsbar tapet/väv :	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för vägg . Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .
Textiltapet:	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för tapet . Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .
Tidigare målade ytor:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas. Täckfärg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .
Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:	Grundning: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 .

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Kvaliteten hos en bruten produkt försämras vid lagring över 1 år.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen exempelvis med penseltvätt.
Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM International (2021)/BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC exemplary level emission (ISO 16000-9:2024) and the VOC content for Interior Matt walls and ceilings (Gloss <25 @ 60 degrees)(10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.1 (2023)/BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mönstervalid nivå. VOC-innehåll för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (10 g/l) och emissionskrav (ISO 16000-9:2024).
- Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25 @ 60 degrees) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-9:2024).
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00
Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.